

BOLL SOFT-LIGHT KITT



Jellemzők:

Több funkciós, kék színű, kis sűrűségű, poliészter kitt, különböző méretű, szintetikus töltőanyagokból, professzionális festési munkákhoz tervezve. Összetételének köszönhetően könnyen kenhető, zárványmentes, jól csiszolható felületet ad. A krémes állag nagyon egyszerű alkalmazást biztosít.



Szín:



Milyen felületeken használható?

- fém – zsírtalanítsa, csiszolja, majd újbóli zsírtalanítás után vigye a felületre a gittet
- alumínium – zsírtalanítsa, csiszolja, majd újbóli zsírtalanítás után vigye a felületre a gittet
- régi festett felület – csiszolja a felületet P220 – P280 csiszolópapírral, zsírtalanítson, majd kenje fel a felületre a gittet
- két komponensű, akril alapozó – csiszolja a felületet P220 – P280 csiszolópapírral, zsírtalanítson, majd kenje fel a felületre a gittet
- üvegszálas felület – csiszolja a felületet P80 – P120 csiszolópapírral, zsírtalanítson, majd kenje fel a felületre a gittet



Fontos információ!

A Soft-Light gittet NE használja közvetlenül Wash primerrel vagy 1 komponensű akril és/vagy Nitrócellulóz alapú alapozókon/fedőfestékeken!



Felhasználás:



- Tisztítsa a felületet, majd csiszolja meg P80 – P280 csiszolópapírral



- Zsírtalanítsa a felületet szilikon eltávolító segítségével



- Keverje össze a tapaszt az edzőjével 100 g: 2-3 arányban. A tapaszt és az edzőt alaposan keverjük össze, míg egyenletes színű nem lesz. A keverési arány változtatása nem ajánlott, mert fényezési hibákhoz vezethet. (Ne adjon több edzőt hozzá!)

- Az összekevert anyag felhasználási ideje 4-6 perc 20 °C fokon.



- Felhordás: Használjon műanyag vagy fém spaklit a keverék felhordásához, egy rétegben, maximum 3 mm vastagságban



- Száradási idő: 20-30 perc 20 °C fokon



- Infra szárítás lehetséges. Szárítási idő: 4-6 perc. A szárítási hőmérséklet NE haladja meg a 60°C fokot!



- Csiszolás: Előcsiszolás P80 – P120, befejező csiszolás: P120 – P240



- A termék átvonható
 - kétkomponensű poliészter gittel
 - kétkomponensű poliészter szórható gittel
 - kétkomponensű akril alapozóval
 - kétkomponensű epoxi alapozóval



Fizikai jellemzők:

- Sűrűség 20°C fokon 1,30 gramm/cm³
- Vízben oldhatósága nagyon csekély
- Viszkozitás 150.000 – 300.000 mPa*s
- VOC tartalom kisebb mint 250 gramm/liter



Eszközök tisztítása:

Közvetlenül használat után Nitró vagy Akril hígítóval



Raktározás:



A terméket óvja a magas hőtől és hidegtől, kerülje a közvetlen expozíciót a napfénytől, tárolás száraz helyen!



Minőségét megőrzi:

gyártástól számított 24 hónapig



Biztonság:

Lásd a termék biztonsági adatlapját!



Egyéb információk:

A leírt műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot a direkt felhasználás előtt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel az Ön egyedi igényeinek! A gyártó fenntartja a jogot a termék módosítására, és a műszaki feltételek megváltoztatására, valamint a leíráson belüli változtatás lehetőségére.