

TECHNIKAI ADATLAP

Termék neve:

Ranal Kőfelverődésgátló (rücsi) + szórható tömítő 2:1 ben

Leírás:

A termék szintetikus gyantákon alapuló, bitumen- és aszfaltmentes termék, amely rugalmas, finomszemcsés szerkezetű réteget képez. Kiválóan ellenáll a kőfelverődéseknek, benzineknek, olajoknak, víznek és sónak. Hangszigetelő és zajcsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, valamint alkalmas karosszériaelemek illesztéseinek tömítésére. A termék akril festékekkel átfesthető.

Szín:

Elérhető fekete, szürke, bézs színekben

Alkalmazható felületek:

- Régi festékrétegek
- Poliészter gitt
- Acél
- Alumínium
- Horganyzott acél
- Rozsdamentes acél
- Reaktív alapozók
- Műanyagok
- Poliészter laminátumok
- Kétkomponensű akril és epoxi alapozók

Felület előkészítése:

- Poliészter gitt: P120 száraz csiszolás
- Akril alapozók: P240–P320 száraz csiszolás
- Epoxi alapozók: 12 órán belül csiszolás nélkül, utána P320
- Acél: zsírtalanítás, P80–P120 csiszolás
- Alumínium/horganyzott: zsírtalanítás, mattítás
- Rozsdamentes acél: zsírtalanítás
- Műanyagok: szilikoneltávolítás, mattítás
- Laminátumok: zsírtalanítás, P80–P120 száraz csiszolás

Alkalmazás:

- Karosszériavédőként, rücsiként, rücsipisztollyal, 2–4 bar
- Tömítőanyagként: rücsipisztollyal, 2,5–3,0 bar

Használati útmutató:

1. A felület legyen tiszta és száraz.
2. Takarja le a nem kezelendő részeket.
3. Rázza fel az edényt használat előtt.
4. Vigyen fel 2–3 vékony réteget, 5 perc száradási idővel.
5. Acélra közvetlen alkalmazás esetén ajánlott fedőfesték.
6. Ne használja kipufogóra, motorra, alvázra.

Száradási idő:

- Karosszériavédelem: 60 perc (20°C), 2 óra múlva festhető
- Tömítés: 12–24 óra (20°C), 24 óra múlva festhető

Kiadósság:

1 liter $\approx$ 3,5 m² (100 μ m rétegvastagságban)

VOC tartalom:

- Határérték (II/B/e): 840 g/l
- Valós érték: 515 g/l

Eszközök tisztítása:

- Nitrocellulóz hígítóval vagy lakkbenzinnel

Csomagolás:

- Különböző kiszerelésekben

Tárolás:

- Hűvös, száraz helyen, napfénytől és hőtől védve
- Szavatosság: 24 hónap 20°C-on