



Kőfelverődés ellen védő bevonat (rücsi)

EAN kód: 5907588402569 cikkszám: 001001 fehér
EAN kód: 5907588402552 cikkszám: 001003 szürke
EAN kód: 5907588420020 cikkszám: 001005 fekete



Tulajdonságok

Az autó karosszériájának védelmét szolgáló szintetikus gyanta alapú termék. Rugalmas bevonatot képez, amely tökéletesen véd a kőfelverődések és mechanikai hatások ellen. Ajtó küszöbök, lökhárítók, spoilerok és egyéb karosszéria elemek védelmére használható. A termék nagyon magas kopásállósággal rendelkezik (ellenáll a kőfelverődéseknek). Száradás után bármely festékrendszerrel átvonható.



Szín



fehér



szürke



fekete



Használati mód

A kőfelverődés ellen védő bevonatot könnyen fel lehet vinni szórópisztollyal. Alaposan tisztítsa meg, zsírtalanítsa, majd szárítsa meg a bevonandó területeket. Fedje le a szomszédos felületeket maszkoló anyagokkal.



Felületek amelyen alkalmazható a termék

- **Fém-** alapozza le a felületet, majd száradás és zsírtalanítás után rücsipisztoly segítségével vigye fel a terméket.
- **nem vas fémek (cink, alumínium, réz stb.)** - alapozza le, csiszolja meg, portalanítsa, zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigyen fel egy vagy több réteget a termékből.
- **reaktív alapozó-** száradás után vigyen fel a felületre egy vagy több réteget.
- **epoxy alapozó** – P320 száraz csiszolás után portalanítson, zsírtalanítson majd vigyen fel egy vagy több réteget a felületre.
- **Kétkomponensű akril alapozó** - . P240 - P320 száraz csiszolás után portalanítson, zsírtalanítson majd vigyen fel egy vagy több réteget a felületre.
- **poliészter tapasz** – P120 - P320 száraz csiszolás után portalanítson, zsírtalanítson majd vigyen fel egy vagy több réteget a felületre.



INFORMÁCIÓ

A termék átfesthető A terméket ne vigye fel a motor, a kipufogó a váltó és fékberendezés részeire.



ALKALMAZÁS



Alaposan tisztítsa és mattítsa a felületet



Alaposan tisztítsa és zsírtalanítsa a felületet




Korrodált felületek esetén javasoljuk a BOLL rozsdá átalakító vagy BOLL korróziógátló alapozó használatát.



Rázza fel alaposan (minimum 3 perc)



Használja rücsipisztollyal:
nyomás 3-6 bar
Távolság 15-20cm



Ajánlott bevonatvastagság rétegenként 1mm



A felület kb. 3 óra után festhető
Vízbázisú festékek esetén - kb. 24 óra után



Használat után zárja le szorosan a tartályt



Fizikai tulajdonságok

- sűrűség (20°C-on): 1,05 g/cm³
- forráspont: 98°C
- lobbanáspont: < 0°C
- lobbanáspont: 200°C
- robbanási határok: felső: 70 % v/v / alsó: 0,7 % v/v boiling point: 98°C



Eszközök tisztítása

Az eszközök tisztítása nitróhígítóval lehetséges.



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

2 év a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva .



Biztonság

Lásd a termék biztonsági adatlapját.



Egyéb információ

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció változtatásának lehetőségével.