

POLIÉSZTER GYANTA

Cikkszám: 002192 **Készlet:** poliészter gyanta 970g / edző 30g

SZÍN

sárgás

TULAJDONSÁGOK

A BOLL Poliészter gyanta egy olyan anyag, amely szövettel vagy üvegszövettel kombinálva jelentős anyaghibák kitöltésére használható autókarosszériákon, hajókon, utánfutókon stb., valamint a javított elemek szerkezetének megerősítésére és merevítésére. Nagyon jó tapadása van fémhez, műanyag felületekhez, acélhoz, üveghez és betonhoz. Ellenáll 80°C-ig terjedő hőmérsékleteknek, nagy rugalmasságú és rövid kötési idejű. Megkötés után nagy mechanikai szilárdságú és bármilyen poliészter glettel bevonható.

INFORMÁCIÓK

Ne alkalmazza a gyantát közvetlenül reaktív alapozókra (wash primer), egyrétegű akril és nitrocellulóz termékekre. Ne adja hozzá a maradék gyanta/edző keveréket a dobozhoz.

FELÜLET

acél	csiszolás, lefűvás és zsírtalanítás „BOLL Szilikoneltávolítóval”, majd újabb réteg felvitele.
alumínium	csiszolás, lefűvás és zsírtalanítás „BOLL Szilikoneltávolítóval”, majd újabb réteg felvitele.
régi festékréteg, akril alapozók, epoxi alapozók	csiszolás P150 – P240 szemcsemérettel, lefűvás és zsírtalanítás „BOLL Szilikoneltávolítóval”, majd újabb réteg felvitele.
poliészter laminátok	csiszolás P80 - P120 szemcsemérettel, lefűvás és zsírtalanítás „BOLL Szilikoneltávolítóval”, majd újabb réteg felvitele.
műanyagok	csiszolás P120 szemcsemérettel, lefűvás és zsírtalanítás „BOLL Szilikoneltávolítóval”, majd újabb réteg felvitele.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Sűrűség 20°C-on: 1,06 – 1,16 g/cm³

**Használati
hőmérséklet:** +10°C – +25°C

ALKALMAZÁS

- Alaposan tisztítsa meg és érdesítse fel a felületet
- Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet „BOLL Szilikoneltávolítóval”
- Készítsen elő megfelelő méretű üvegszövet darabot. Vágja úgy az üvegszövetet, hogy körülbelül 2 cm-rel túlnyúljon a sérült terület határán

Keverési arány:

	térfogat szerint	tömeg szerint
glett	100	100g
edző	2 – 3	3g

- Alaposan keverje össze, amíg egyenletes színt nem kap. Ne lépje túl az edző ajánlott adagját.
- **Feldolgozható idő:** 10 - 12 perc 20°C-on
- Ecsettel vigye fel a gyantát a megtisztított területre
- Helyezze fel az előre kivágott szövetet, nyomja le
- Itassa át a szövetet gyantával. A sérülés méretétől függően több réteg szövet is felvihető, megismételve az előző lépéseket.
- Hagyja 45 percig 20°C-on
- Csiszolja le a laminált felületet P80-P120 csiszolópapírral vagy egyenlítse ki poliészter glettel

TISZTÍTÁS

Alkalmazás után azonnal mossa le nitrocellulóz termékekhez való hígítóval (Nitro) vagy akril termékekhez való hígítóval.

TÁROLÁS

Védje a terméket a túlzottan alacsony és magas hőmérséklettől. Kerülje a közvetlen napfény hatását. Száraz helyen tárolja.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

12 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva.

BIZTONSÁG

Lásd a Biztonsági Adatlapot.

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.

Forgalmazó: Color Flotta Kft. – www.colorflotta.hu