



ZINK SPRAY

EAN kód: 5907588402781 cikkszám.: 0010211 szürke



Tulajdonság

A cink spray egy gyorsan száradó anyag, amely kiváló korrózióvédelmet nyújt acélszerkezetek, autókarosszéria és alváz elemek, valamint mindenféle csőrendszer számára. Lehetővé teszi a bevont felületek elektromos hegesztését. A termék sima és rugalmas bevonatot hoz létre, kiváló tapadással, amely alapos védelmet nyújt minden típusú festék számára. Hőálló akár 120°C-ig. Kiváló alapozóként szolgál nedvességnek kitett felületekhez. Száradás után átfesthető A száraz réteg cinktartalma 90%. A termék megfelel a DIN szabványoknak..



Szín



szürke



Használati mód

Tisztítsa meg, portalanítsa majd, zsírtalanítsa le a fém felületét. Használat előtt rázza fel a tartályt kb. 3 percig. Permetezze kb. 15-20 cm távolságból, alaposan lefedve a felületet. 20-30 perc elteltével a réteg érintésálló. Teljes száradási idő: 24 óra. Optimális használati hőmérséklet: 16-25°C. Használat után fordítsa meg a tartályt, és permetezzen addig, amíg a szelep ki nem ürül.



Felület

- **fém** – csiszolja meg, és portalanítsa le a felületet majd zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval" Ezt követően szórja fel a felületre Zink spray-t.
- **nem vas fémek (cink, alumínium, réz stb.)** – csiszolja meg, és portalanítsa le a felületet majd zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval" Ezt követően szórja fel a felületre Zink spray-t.
- **festett felület**- csiszolja meg és portalanítsa le a felületet majd zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval" Ezt követően szórja fel a felületre Zink spray-t.



Alkalmazás



Alaposan tisztítsa és mattítsa a felületet



Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet



Alaposan rázza fel



Szórjon 1-2 réteget kb. 15-20 cm távolságból



Rétegek közötti párolgási idő: 5-10 perc



Száradási idő: 24 óra



Permetezzen addig, amíg a szelep ki nem ürül



Fizikai tulajdonságok

száraz anyagban a cinktartalom súly szerint: 90%
sűrűség 20°C-on: 0,80 g/cm³



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

24 hónap a gyártási dátumtól, amely a csomagoláson van feltüntetve.



Biztonság

Lásd az adatlapot.



OTHER INFORMATION

All technical data are approximate values. We advise you to test the material to ensure suitability for your specific application. The producer reserves the right to improve the product and change the technical conditions with the possibility of making changes inside the specification.