

BOLL SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ 1 ÓRÁS

EAN kód: 5907588450003 | Cikkszám: 007009 | Kiszerezés: 310ml

Szín

Fekete

Tulajdonságok

A szélvédőragasztó SPRINT egy egykomponensű poliuretán ragasztóanyag, amely a levegőben található nedvesség hatására nagyon gyorsan keményedik ki, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező elasztomert képezve. Ellenáll a víznek, időjárásnak és savaknak. Jó tapadása, rugalmassága és tartóssága miatt gépjárművek szélvédőinek és hátsó ablakai beragasztására használják. Az így kialakított tartós tömítés ellenáll a nagy hőmérséklet-ingadozásoknak és elfogadja az összekapcsolt üveg- és fémfelületek különböző hőtágulását, lehetővé téve a két elem független mozgását. Légzsákrendszerrel rendelkező autókban is használható.

Megfelel az ÜTKÖZÉSTESZT (FMVSS 212 szabvány) követelményeinek 3 óra után 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett.

Használati mód

Vigyen fel BOLL üvegalapozót aplikátorral a szélvédő szélére és a karosszériára, és hagyja megszáradni legalább 15 percig. Vigye fel a szélvédőragasztót kézi vagy pneumatikus présszerrel a karosszéria peremére. Ezután tegye le és nyomja hozzá finoman az üveget a karosszéria pereméhez, és javítsa a nyomást és támasztást a távolságtartó blokkokra. 1 óra után az autó alkalmas a forgalomban való részvételre (23°C-on és 50% páratartalom mellett).

Felhasználás

- Tisztítsa meg és zsírtalanítsa az üveg széleit BOLL szilikoneltávolítóval
- Alapozza az üveg és karosszéria felületét BOLL üvegalapozóval
- Várjon körülbelül 15 percet a BOLL üvegalapozó teljes megszáradásáig

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség 20°C-on:	1,23 g/cm ³
Shore A keménység (ISO 868 - 3 sec):	60 – 65
Szakítószilárdság (ISO 37):	> 700%
Szakítási tényező (ISO 37):	> 870 psi
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Felületi száradási idő 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál:	25 – 40 perc
Kikeményedési tényező 24 óra után 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál:	> 3,5 mm
Nyírószilárdság, 5 óra 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (Ford SAE J 1529):	> 130 psi
Nyírószilárdság, 7 nap 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (Ford SAE J 1529):	> 500 psi

- BOLL tömítőpisztollyal vigye fel
- Száradási idő: 1 óra 20°C-on
- Légzsákrendszerrel rendelkező autókban is használható

Tárolás

Óvja a terméket a túlzottan alacsony és magas hőmérséklettől. Kerülje a közvetlen napfény hatását. Száraz helyen tárolja.

Eltarthatóság

A csomagoláson feltüntetett dátum.

Biztonsági figyelmeztetés

Lásd a Biztonsági Adatlapot.

További információk

Minden műszaki adat közelítő érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot, hogy megbizonyosodjon a konkrét alkalmazásra való alkalmasságáról. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására, a specifikációkon belüli változtatások lehetőségével.

Forgalmazó: Color Flotta Kft. – www.colorflotta.hu