

ECSETELHETŐ TÖMÍTŐ EGYKOMPONENSŰ



EAN Kód: 5907588490016 cikkszám.: 007001 űrtartalom. 1kg



TULAJDONSÁGOK

Az ecsetelhető tömítőanyag egy egykomponensű, gumialapú tömítőanyag, amely szobahőmérsékleten, az oldószerek elpárolgásával keményedik meg. Erős és ellenálló tömítést képez, amely nem repedezik és optimális tapadást biztosít olyan felületeken, mint a nyers fém vagy alapozóval kezelt felületek. Megakadályozza a víz, por és szennyeződések bejutását.



SZÍN



szürke



HASZNÁLAT MÓDJA

Az ecsetelhető tömítőanyagot az autókarosszéria gyártásában és javításában használják hegesztett varratok, lemezek, forrasztott csatlakozások, csavarozott és átfedett részek tömítésére. Optimális alkalmazási hőmérséklet: +15°C és +35°C között. Közvetlenül a tálcára kell felvinni. A felület tisztítása után a "BOLL szilikon eltávolítóval" ecsettel vigye fel a terméket a BOLL tömítőanyagra. Minden festékrendszerrel lakkozható, még friss állapotban ("nedves a nedvesre"), vagy megszilárdulás után..



Alkalmazás



Alaposan távolítsa el a rozsdát a felületről



Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet



Ecsettel vigye fel a tömítőanyagot



Száradási idő idő: 24 óra 20°C-on



Átfesthető nedves a nedves eljárással



Minden festékrendszerrel festhető



Fizikai tulajdonságok

- Sűrűség (20°C-on): 120 g/cm³
- Kéregesedési idő: kb. 30 perc, min. 23°C-on
- Megkeményedési idő: 24 óra (1 mm vastag réteg esetén)
- Shore A keménység: kb. 70
- Szakítószilárdság: 13 N/mm
- Hőmérséklet-ellenállás: -20°C-tól +60°C-ig
- Vízállóság: jó
- Olajállóság: közepes
- Oldószerállóság: közepes
 - UV-ellenállás: Jó



Eszközök tisztítása

Az ecset terpentín vagy nitróhígító segítségével tisztítható.



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen..



Eltarthatóság

A csomagoláson feltüntetve.



Biztonság

Lásd a biztonsági adatlapot.



Egyéb információk

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek módosítására a specifikáció változtatásának lehetőségével.