



Kőfelverődés ellen védő bevonat (rúcsispray)

EAN kód: 5907588403238 cikkszám: 001002 fehér
EAN kód: 5907588402606 cikkszám: 001004 szürke
EAN kód: 5907588480017 cikkszám: 001006 fekete



Tulajdonságok

Az autó karosszériájának védelmét szolgáló szintetikus gyanta alapú termék. Rugalmas bevonatot képez, amely tökéletesen véd a kőfelverődések és mechanikai hatások ellen. Ajtó küszöbök, lökhárítók, spoilerok és egyéb karosszéria elemek védelmére használható. A termék nagyon magas kopásállósággal rendelkezik (ellenáll a kőfelverődéseknek). Száradás után bármely festékrendszerrel átvonható.



Szín



fehér



szürke



fekete



Használati mód

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa, majd szárítsa meg a bevonandó területeket. Fedje le a szomszédos felületeket papírral. Használat előtt rázza fel a tartályt kb. 3 percig. Festéskor tartsa a tartályt 15-20 cm távolságra a bevonandó felülettől. Használat után fordítsa meg a tartályt, és permetezzen addig, amíg a szelep ki nem ürül.



Felületek amelyen alkalmazható a termék

- **Fém-** alapozza le a felületet, majd száradás és zsírtalanítás után rúcsipisztoly segítségével vigye fel a terméket.
- **nem vas fémek (cink, alumínium, réz stb.)** - alapozza le, csiszolja meg, portalanítsa, zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigyen fel egy vagy több réteget a termékből.
- **reaktív alapozó** - száradás után vigyen fel a felületre egy vagy több réteget.
- **epoxy alapozó** – P320 száraz csiszolás után portalanítson, zsírtalanítson majd vigyen fel egy vagy több réteget a felületre.
- **Kétkomponensű akril alapozó** - . P240 - P320 száraz csiszolás után portalanítson, zsírtalanítson majd vigyen fel egy vagy több réteget a felületre.
- **poliészter tapasz** – P120 - P320 száraz csiszolás után portalanítson, zsírtalanítson majd vigyen fel egy vagy több réteget a felületre.



INFORMÁCIÓ

A termék átfesthető A terméket ne vigye fel a motor, a kipufogó a váltó és fékberendezés részeire.



ALKALMAZÁS



Alaposan tisztítsa és mattítsa a felületet



Alaposan tisztítsa és zsírtalanítsa a felületet




Korrodált felületek esetén javasoljuk a BOLL rozsdá átalakító vagy BOLL korróziógátló alapozó használatát.



Rázza fel alaposan (minimum 3 perc)



Vigyen fel 2-3 réteget 15-20 cm távolságból
Rétegek közti szellőzési idő 5-10 perc



Ajánlott bevonatvastagság rétegenként 1mm



A felület kb. 3 óra után festhető
Vízbázisú festékek esetén - kb. 24 óra után



Használat után fordítsa fejjel lefelé a tartályt, nyomja meg a szelepet addig míg a csak hajtógáz nem távozik.



Fizikai tulajdonságok

- sűrűség (20°C-on): 0,805 g/cm³
- forráspont: -44°C
- lobbanáspont: < 0°C
- lobbanáspont: 200°C
- robbanási határok: felső: 11,5 % v/v / alsó: 0,8 % v/v



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást.
Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

2 év a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva .



Biztonság

Lásd a termék biztonsági adatlapját.



Egyéb információ

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció változtatásának lehetőségével.