

Alvázvédő bevonat

EAN kód: 5907588460019 cikkszám.: 001007 fekete



Tulajdonságok

Ez a bitumen- és gumi alapú alvázvédő bevonat rugalmas réteget képez, amely tökéletes védelmet nyújt az autó alvázának a kőfelverődések, sós víz és mechanikai sérülések ellen. Ellenáll az útsónak és az ipari füstöknek. A termék zajelnyelőként is működik.



Szín



Használat módja

Az alvázvédő bevonat könnyen felvihető BOLL univerzális szórópisztollyal. Alaposan tisztítsa meg, zsírtalanítsa, majd szárítsa meg a felületet. Fedje le a szomszédos területeket maszkoló anyagokkal. Használat előtt rázza fel a tartályt körülbelül 3 percig. A legjobb eredmény 3-6 bar nyomáson érhető el.



Felület

- **Kétkomponensű akril alapozó:** Csiszolás után portalanítsa, majd zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigye fel az alvázvédő réteget.
- **epoxy alapozó** – Ez a termék a felületek szigetelésére használható. Száradás után csiszolja meg, portalanítsa, majd zsírtalanítsa Boll szilikoneltávolító segítségével, majd vigye fel az alvázvédő réteget.
- **polyester tapasz** - Száradás után csiszolja meg, portalanítsa, majd zsírtalanítsa Boll szilikoneltávolító segítségével, majd vigye fel az alvázvédő réteget.



INFORMATION

Ne szórja a motor, a váltó, a fékalkatrészek vagy a kipufogórendszer felé. Az alvázvédő bevonat nem átfesthető!!.



Alkalmazás



Alaposan tisztítsa és mattítsa a felületet



Alaposan tisztítsa és zsírtalanítsa a felületet



Korrodált felületeken javasolt a BOLL rozsdá semlegesítő vagy BOLL korróziógátló alapozó használata.



Rázza fel alaposan



Vigyen fel 1-2 réteget 3-6 bar nyomáson



Párolgási idő a rétegek között: 5-10 perc



Száradási idő: kb. 24 óra



Használat után zárja le szorosan a tartályt



Fizikai tulajdonságok

Sűrűség (20°C-on): 105 g/cm³



Eszközök tisztítása

Nitróhígító vagy lakkbenzinnel lehetséges



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

Két év a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva



Biztonság

Lásd a biztonsági adatlapot



Egyéb információk

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasolt az anyag tesztelése az adott alkalmazás specifikus követelményeinek megfelelően. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció módosításának lehetőségével.